



FICHA TÉCNICA

WEDATECH CONTRA UMIDADE

Aditivo impermeabilizante para argamassas e concretos.

WEDATECH Contra Umidade é um aditivo impermeabilizante mineral concentrado que adicionado a água de amassamento de argamassas e concretos proporciona notável redução da permeabilidade por hidrofugação do sistema capilar, tornando-os apropriados para o uso em severas condições de umidade, infiltrações ou águas sobre pressões.

Utilização

- Alicerces/Baldrames
- Rebocos externos
- Assentamentos de alvenarias
- Contrapisos em contato com o solo
- Concretos de fundações
- Caixas d'água e piscinas
- Muros de contenção e outros

Vantagens

- Apenas 1 kg por saco de cimento.
- Alta performance
- Eficiência permanente, pois não perde suas propriedades ao longo do tempo.
- Amplo uso na construção civil.
- Fácil de utilizar.
- Ganho de trabalhabilidade e coesão.
- Maior durabilidade e garantia da obra.
- Não altera o tempo de pega do cimento.

Instruções de Uso

Faça a homogeneização do produto antes de usar.

WEDATECH Contra Umidade deve ser dissolvido na água de amassamento.

Aplique a 1ª demão da argamassa com espessura mínima de 1 cm. Aplicar mais 2 ou 3 demãos de argamassa com **WEDATECH Contra Umidade**, mas não ultrapasse 05 horas entre uma chapada e outra da argamassa. Ultrapassando esse intervalo, será necessário um novo chapisco como ponte de aderência.

Dosagens recomendadas		
Serviços	Traço	Consumo
Revestimentos de subsolos e túneis	Cimento : Areia 1 : 2,5	1kg de WEDATECH Contra Umidade por saco de cimento (50kg) ou 2% sobre o peso do cimento
Revestimentos de caixas d'água, piscinas e alicerces e paredes em contato com o solo.	Cimento : Areia 1 : 3	1kg de WEDATECH Contra Umidade por saco de cimento (50kg) ou 2% sobre o peso do cimento.
Revestimento/Reboco de paredes	Cimento : Areia 1 : 5	1kg de WEDATECH Contra Umidade por saco de cimento (50kg) ou 2% sobre o peso do cimento
Argamassas para assentamento de blocos e tijolos	Cimento : Areia 1 : 6	1kg de WEDATECH Contra Umidade por saco de cimento (50kg) ou 2% sobre o peso do cimento
Concreto impermeável	Elaborar o traço do concreto com consumo mínimo de cimento de 350kg/m ³ e relação água cimento máxima de 0,50.	0,5% de WEDATECH Contra Umidade sobre o peso do cimento.

Cura

Após a finalização dos trabalhos de lançamento e aplicação de concretos e argamassas, promover a cura seguindo os critérios da tecnologia dos materiais cimentícios.

Segurança e Primeiro Socorros

- EPIs (equipamentos de proteção individual): avental de pvc; luvas de borracha e óculos de segurança.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.
- Em caso de ingestão, não provocar vômito, consultar um médico imediatamente levando consigo a embalagem.
- Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Transporte e Armazenamento

- Transportar o produto adequadamente na posição vertical e preso, para não tombar.
- Estocar em local protegido de intempéries e temperatura ambiente.

Composição Básica

- Aditivos minerais inorgânicos.

Validade

- 24 meses a partir da data de fabricação.

Desempenho do Produto:

A fabricante NATURE QUÍMICA garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estão limitados ao valor do produto.

A fabricante NATURE QUÍMICA informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

Os produtos NATURE QUÍMICA devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidades com as instruções constantes no manuais de aplicação, embalagens e Fichas Técnicas disponibilizados pela empresa.

Observação

Este produto passou por rigorosos testes de controle qualidade, e terá as suas propriedades garantidas desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e da argamassa, faça-o corretamente e terá a qualidade do produto assegurada. Para maiores informações consulte o departamento técnico.

Químico Responsável / CRQ 04482528 - IV REGIÃO

J.L. VICHE INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP
CNPJ: 15.128.294/0001-09
Rua Ray Wesley Herrick, 1211 - Jockey Club
CEP.: 13565-090 São Carlos - SP
Telefone: (16)3412-7062 / 3412-7063
naturequimica@naturequimica.com.br